

RO 2400

KARTA TECHNICZNA 1/2

Spray antypoślizgowy

Opis: Spray Antypoślizgowy 2400 bazuje na szybko schnącym modyfikowanym oleju alkidowym. Kolorowe produkty oparte są na pigmentach wolnych od ołowiu i chromianów oraz zawierają specjalny dodatek antypoślizgowy.

Zalecenia stosowania: RO Spray Antypoślizgowy 2400 należy stosować na powierzchnie metalowe, betonowe, ceramiczne i drewniane lub odpowiednio przygotowane malowane podłoża. Stal należy zagruntować Podkładami Antykorozyjnymi w Spray'u 2169 lub 2182. Spray Antypoślizgowy 2400 jest przeznaczony do drobnych prac konserwacyjnych lub do retuszu, powinien być stosowany wewnątrz lub na zewnątrz w przemyśle lekkim, gdzie wymagane są antypoślizgowe właściwości.

Dane techniczne:

Wygląd:	satynowy
Kolor:	przeźroczysty, żółty, czarny
Paliwo:	butan / propan
Zawartość substancji lotnych:	524-538 g/l
Zalecana grubość warstwy:	25µm suchej odpowiada średnio 100µm mokrej

Czas schnięcia w temp. 20°C, wilgotność 50%:

Dla dotyku: 20 min.

Dla użytkowania: 60 min.

Dla ponownego malowania: po 1h

Pełna trwałość: 7 dni

Odporność na wysokie temp.: 100°C (suche ciepło), powyżej 65°C mogą pojawiać się odbarwienia.

Wydajność:

Teoretyczna: 2,5m² na spray przy powłoce 25µm suchej warstwy

Praktyczna: Wydajność praktyczna zależy od wielu czynników takich jak porowatość i pofałdowanie podłoża i straty materiału podczas aplikacji

Przygotowanie powierzchni: Usunąć brud, oleje, rdzę i wszelkie inne zanieczyszczenia za pomocą odpowiednich środków. Piaskowanie nienaruszonej powłoki zapewni prawidłową przyczepność. Powierzchnia musi być czysta i sucha podczas nakładania.

Sposób przygotowania: Zdjąć pokrywę. Wstrząsać energetycznie co najmniej przez minutę, po mieszanii jest słyszalny grzechot kulki. Podczas użytkowania często potrząsać. Można trzymać ok. 25cm od powierzchni. Używaj ruszając w tą i z powrotem utrzymując ruch równoległy do powierzchni. Upewnij się, że podczas naciskania przycisku sprayu puszka jest w ruchu, aby uniknąć wycieków i zacieków. Zastosuj kilka cienkich warstw w odstępach kilku minut do uzyskania odpowiedniej grubości powłoki. Po użyciu odwróć spray do góry nogami i naciśnij spust na 2-3 sekundy do oczyszczenia zaworu.

Warunki aplikacji:

Dla dobrego rezultatu wilgotność względna musi być niższa od 85%, a temperatura podłoża może być powyżej 10°C.

Opakowania: 500ml spray

Uwagi: Nie stosować w pomieszczeniach wilgotnych takich jak łazienki i na podłogach, które są regularnie w kontakcie z wodą.

RO 2400

KARTA TECHNICZNA 2/2

Spray antypoślizgowy

Warunki bezpieczeństwa: Zapoznaj się z danymi technicznymi i informacjami o bezpieczeństwie dostępnymi na puszcze i ulotce.

Warunki przechowywania:

3 lata od daty produkcji w zamkniętych puszkach, jeśli są przechowywane w suchych i dobrze wentylowanych pomieszczeniach, nie narażone bezpośrednio na promieniowanie słoneczne, a temperatura wynosi między 5°C a 35°C.