

Neotex® Antiskid M

KARTA TECHNICZNA 1/1

Dodatek antypoślizgowy do powłokowych systemów posadzkowych

OPIS

Neotex® Antiskid M to dodatek polietylenowy o bardzo wysokiej masie cząsteczkowej, przeznaczony do powłokowych systemów posadzkowych. Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną i dobrą odpornością chemiczną. Jego dodatek zapewnia powłoce antypoślizgowe wykończenie.

ZASTOSOWANIE

- Posadzki przemysłowe, magazyny, stacje obsługi pojazdów, parkingi, garaże
- Baseny, fontanny, łodzie
- Powierzchnie metalowe wewnątrz pomieszczeń

WŁAŚCIWOŚCI/ZALETY

- Doskonała odporność na wodę, wodę morską, zasady, pochodne ropy naftowej, atmosferę przemysłową i niekorzystne warunki atmosferyczne,
- Dobra odporność na rozpuszczalniki i rozcieńczone kwasy,
- Szeroki zakres zastosowań,
- Kompatybilność z prawie każdym powłokowym systemem posadzkowym (rozpuszczalnikowym, bezrozpuszczalnikowym oraz na bazie wody).

DANE TECHNICZNE

WYGLĄD	Mleczny (półprzezroczysty biały)
ZUŻYCIE TEORETYCZNE	1,5-2,5% wagi gotowej żywicy (np. do 1kg gotowej żywicy dodajemy 15-25g dodatku Neotex® Antiskid M)
WSKAŹNIK SZYBKOŚCI PŁYNIĘCIA (190°C/21,6kg, ATSM D1238)	1,8g/10min.
GĘSTOŚĆ (ASTM D1505)	0,948g/cm ³
ZAWARTOŚĆ WILGOCI	0,09%
WIELKOŚĆ CZĄSTECZEK (KS A ISO 13320-1)	250-300µm

INSTRUKCJA APLIKACJI

Neotex® Antiskid M należy dodać **DO OSTATNIEJ WARSTWY SYSTEMU** w zalecanej proporcji do gotowej do aplikacji żywicy, następnie wszystko razem dokładnie wymieszać i nałożyć zgodnie z kartą techniczną zastosowanego produktu (wałkiem lub pędzlem).

Przykładowe systemy:

- Neodur Fast Track PR (podkład) + Neodur Fast Track (1 warstwa) + Neodur Fast Track (2 warstwa wymieszana z dodatkiem Neotex® Antiskid M)
- Neopox Special (1 warstwa) + Neopox Special (2 warstwa wymieszana z dodatkiem Neotex® Antiskid M)
- Epoxol Primer (grunt) + Neodur Special (1 warstwa) + Neodur Special (2 warstwa z dodatkiem Neotex® Antiskid M)
- Neodur Varnish PR (grunt) + Neodur Varnish (1 warstwa) + Neodur Varnish (2 warstwa z dodatkiem Neotex® Antiskid M)

OPAKOWANIA 1kg

WAŻNOŚĆ: Co najmniej 2 lata od daty produkcji

Jeśli masz jakiegokolwiek dodatkowe pytania skontaktuj się z nami przed przystąpieniem do malowania.

Informacje tu zawarte przekazywane są w dobrej wierze. Ponieważ warunki aplikacji są poza naszą kontrolą, firma TrokenTech Sp. z o.o. nie może ponosić jakiegokolwiek odpowiedzialności lub obciążeń finansowych, które mogą wynikać z niewłaściwego zastosowania tych produktów. Firma TrokenTech Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo modyfikowania danych bez uprzedzenia. Niniejsza karta techniczna zastępuje wszystkie poprzednie wersje.